

PK:

Kunde/Customer:

Datum: 21/08

Seite: 1 von 2

Ausführung / Core design:
Ringbandkern / *Toroidal core:*

Kern für stromkomp. Drossel
Core for common mode choke

Nennmaße / Nominal Dimensions:

160 x 130 x 25 mm

Legierung / Core Material:
VITROPERM 500 F

Fixierung / Type of Finish:
Fix 022
(Kunststofftrog, Silikonkautschuk /
Plastic box, silicon rubber)

Bezugswerte / Rated Dimensions:

$$A_{Fe} = 2,74 \text{ cm}^2$$

$$l_{Fe} = 45,6 \text{ cm}$$

$$m_{Fe} = 917 \text{ g}$$

Magn. Nennwerte / Nominal magnetic values:

$$A_L (10 \text{ kHz}) = 28 \mu\text{H}$$

Endprüfung / Final Inspection:
(100% Prüfung, AQL...: IEC 410 / DIN ISO 2859)

1. Magnetische Prüfung (AQL 0,65) / *Magnetical Test (AQL 0,65)*


Prüfung des A_L -Wertes im Reihenersatzschaltbild gemäß A60092-Y3022-K009 /
Test of A_L -value in series mode according to A60092-Y3022-K009

Induktivitätsprüfung ohne Gleichstromvormagnetisierung / *Inductance test without DC-magnetisation*

1.1 Einstellwerte / *Setting values:* $I_{\text{eff}} \times N = 100 \text{ mA}$
 $f = 10 \text{ kHz}$

Prüfwert / *Specified value:* $20,9 \mu\text{H} \leq A_L \leq 45,0 \mu\text{H}$ (entspr. / *corr.* $27680 \leq \mu_3' \leq 59590$)

Maßbild / Drawing:
ohne Maßstab / *without scale*
Maße in mm / *Dimensions in mm*



Rev.

Herausgeber	Bearbeiter	KB-PM	KB-E IN		Datum	freigegeben
KB-OP K FT	Till	Klinger	Saage		20.05.08	Günther



Spezifikation für weichmagnetische Kerne
Specification for Soft Magnetic Cores

S-No.:
T600046-L2160-
V074-01-

PK:

Kunde/*Customer:*

Datum: 21/08

Seite: 2 von 2

Rev.

1.2 Einstellwerte / *Setting values:* $I_{\text{eff}} \times N = 100 \text{ mA}$
 $f = 100 \text{ kHz}$

Prüfwert / *Specified value:* $10,3 \mu\text{H} \leq A_L \leq 20,6 \mu\text{H}$ (entspr. / *corr.* $13640 \leq \mu_3' \leq 27300$)

Hinweis / *Remark:*

Bau-Nr. / *Part-No.:* 97000451